



Barniz Sint tico para madera

Colores: Transparente.

Caracter sticas: Es un barniz elaborado en base a resinas alqu dicas modificadas. Debido al brillo resultante de su aplicaci n est  especialmente indicado para el pintado con fines de protecci n y decorativos de objetos de madera que van a permanecer tanto en el interior como en el exterior.



Descripci n: Las caracter sticas de las resinas utilizadas en su elaboraci n le confieren a la pel cula una elevada dureza acompa ada de excelente brillo y una notable resistencia a la intemperie, al agua y al desgaste. Todo esto lo hace especialmente indicado para ser utilizado en l neas de producci n de muebles, ata des, aberturas, etc.

Propiedades:

Tipo de Veh�culo:	Resinas alqu�dicas modificadas.
N.� componentes:	1 componente.
Tipo de uso:	Pintado de piezas de madera.
Tipo de acabado:	Brillante.
Peso espec�fico:	0,92/0,96 gr/cm ³ .
Viscosidad:	85-95 segundos Copa Ford N.� 4 a 25�C.
Contenido de s�lidos en vol�men:	50/52%
Rendimiento te�rico:	6/7 m� ² por litro.
Espesor de pel�cula seca recomendado:	40-45 micrones.
N.� de manos sugeridas:	2 manos cruzadas.
Diluyente:	Diluyente especial para sint�ticos.
M�todo de aplicaci�n recomendado:	Soplete.
Secado al tacto (libre de polvo):	2 horas.
Repintado:	Luego de 12 horas o m�is.
Curado:	24 horas.
Estabilidad en el envase:	1 a�o.

Generalidades: Es indispensable que la superficie a barnizar este perfectamente seca y estacionada,

libre de polvo y suciedad. Cuando la superficie es nueva se deberá dar una mano de Sellador PM Durekol, diluido con Diluyente para Nitrosintéticos en la siguiente proporción: 1 parte en volumen de Sellador PM con 1 parte en volumen de diluyente. Como alternativa puede usarse barniz diluido con diluyente para sintéticos en la siguiente proporción: 2 volúmenes de barniz con 1 volumen de diluyente. Sobre superficies ya barnizadas se deberá lijar y eliminar las partes flojas. Luego de aplicada la primera mano se procederá a aplicar la segunda previo lijado con lija fina. Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete. El rendimiento es de aproximadamente 6/7 m² por litro, dependiendo del tipo de madera.

Presentación: En envases de 1 litro, 4 litros y 20 litros, pudiéndose bajo pedido entregarse en tambores de 200 litros.

Más información en <http://www.durekol.com.ar>