



Laca Duracril SP3

Colores: A elección del cliente.

Características: Es un producto elaborado en base a resinas acrílicas y vinílicas de secado rápido y afinidad con plásticos como ser ABS y plásticos de nueva generación. No está recomendado para plástico de Alto Impacto. Las características de las resinas utilizadas en su elaboración le confieren a la película gran adherencia sobre plásticos, sin correr el riesgo de atacar la base. Tiene una terminación satinada, con una sobresaliente elasticidad.



Descripción: Posee una buena resistencia a la intemperie y excelente resistencia a la abrasión. Su extrema elasticidad lo hace ideal para el pintado de elementos tales como juguetes plásticos flexibles, embelleciendo y protegiendo los mismos, acompañando en un todo su flexibilidad.

Propiedades:

Tipo de Vehículo:	Resinas acrílicas y vinílicas.
Pigmentación:	Varios.
N.º componentes:	1 componente.
Tipo de uso:	Laca de terminación.
Tipo de acabado:	Satinado.
Peso específico:	0,91/0,98 gr/cm ³ .
Viscosidad:	40 a 50 segundos Copa Ford N.º 4 a 25°C.
Contenido de sólidos en peso:	35/40%.
Rendimiento teórico:	5/6 m ² por litro.
Espesor de película seca recomendado:	25-30 micrones.
N.º de manos sugeridas:	2 a 3 manos según el caudal.
Viscosidad de aplicación recomendada:	16 segundos Copa Ford N.º 4.
Método de aplicación recomendado:	Soplete convencional u otros.
Secado al tacto (libre de polvo):	10 minutos.
Repintado:	Luego de 30 minutos.
Curado:	12 horas.
Estabilidad en el envase:	1 año.

Generalidades: Es indispensable que la superficie a pintar esté perfectamente limpia y seca, libre

de polvos, ceras, grasas, etc. Para este fin se puede efectuar un trapeado con solvente. Antes de aplicar la Laca Duracril SP3, mezclar perfectamente hasta lograr su total homogeneización. Se aplica a soplete en manos sucesivas y delgadas con buena presión de aire, para lograr una buena nivelación. Para ajustar la viscosidad se diluirá con un 25/30% de Diluyente para Laca Duracril SDR.

Presentación: En envases de 1 litro, 4 litros y 20 litros, pudiéndose bajo pedido entregarse en tambores de 200 litros.

Más información en <http://www.durekol.com.ar>