



Recubrimiento Elastomérico Hidrofobo Transparente

Colores: Transparente.

Características: Es un producto elaborado con emulsiones acrílicas puras reticulables con UV formando una película de máxima elasticidad que compone un escudo protector contra el agua y la humedad, aún a temperaturas extremas. Está especialmente indicado para el pintado de ladrillos y bloques en exteriores, cuando la finalidad es aumentar y destacar el brillo del material. Caracterizado por su absoluta impermeabilidad, le confiere al sustrato pintado una alta resistencia a la humedad y las inclemencias climáticas. Su exclusiva formulación le otorga lavabilidad y excelente resistencia a la abrasión. Conserva su permeabilidad al vapor a través del tiempo sin ampollarse.



Descripción: Dadas las características de los elementos utilizados en su elaboración, este producto proporciona una película brillante de excelente durabilidad, gran resistencia al lavado y a la abrasión. Posee además biocidas de alta calidad que le otorgan resistencia a los hongos.

Propiedades:

Tipo de Vehículo:	Resinas acrílicas puras en emulsión.
N.º componentes:	1 componente.
Tipo de uso:	Pintado de ladrillos y bloques.
Tipo de acabado:	Brillante.
Peso específico:	1,02 gr/cm ³ .
Viscosidad:	90 a 95 UK.
Contenido de sólidos en peso:	41%.
Contenido de compuestos orgánicos volátiles:	6/8 m ² por litro.
Espesor de película seca recomendado:	50-60 micrones.
N.º de manos sugeridas:	2 manos cruzadas.
Diluyente:	Agua.
Método de aplicación recomendado:	Rodillo o pincel.
Secado al tacto (libre de polvo):	20 minutos.
Repintado:	Luego de 2 horas a más.
Curado:	24 horas.

Estabilidad en el envase:

1 año±0.

Generalidades: La superficie a pintar deberá estar perfectamente limpia, seca y libre de polvillo. Si la superficie muestra manchas de hongos, se deberá lavar con agua lavandina disuelta en agua y luego enjuagar perfectamente. Si existen manchas de grasa, se deberá lavar con agua y detergente hasta eliminarlas, enjuagar perfectamente con agua y dejar secar. Mezclar hasta conformar un producto homogéneo. El Recubrimiento Elastomérico hidrófobo Transparente Durekol se aplica a pincel o rodillo en dos manos sin diluir y dejando secar entre manos. El tiempo de secado puede variar de acuerdo las condiciones climáticas. Se recomienda una primera mano con una dilución no mayor al 10% y una segunda mano sin diluir para asegurar el espesor de película necesario. Su rendimiento oscila entre los 6 -8 m² por litro y por mano según la superficie.

Presentación: En envases de 1 litro, 4 litros, 10 litros y 20 litros.

Más información en <http://www.durekol.com.ar>