



## Pintura para piletas base Agua

**Colores:** Azul Náutico, Blanca, Celeste Cielo, Green Melody.

**Características:** Es un producto elaborado con emulsiones acrílicas puras de gran resistencia a la intemperie y pigmentos seleccionados para obtener óptimos resultados en piletas. Está especialmente indicado para proteger, impermeabilizar y decorar superficies de material a ser cubiertas con agua, ya que desfavorece la adherencia de suciedad y microorganismos.



**Descripción:** Dadas las características de los elementos utilizados en su elaboración, este producto proporciona una película de acabado satinado de excelente durabilidad, gran resistencia al lavado y a la abrasión. Posee además biocidas de alta calidad que le otorgan resistencia a los hongos.

### Propiedades:

Tipo de Vehículo:	Resinas acrílicas puras en emulsión.
Pigmentación:	Dióxido de Titanio y cargas.
N.º componentes:	1 componente.
Tipo de uso:	Pintado de piletas.
Tipo de acabado:	Satinado.
Peso específico:	1,25 gr/cm <sup>3</sup> .
Viscosidad:	90-95 UK.
Contenido de sólidos en peso:	50%
Rendimiento teórico:	6/8 m <sup>2</sup> por litro.
Espesor de película seca recomendado:	60-70 micrones.
N.º de manos sugeridas:	2 manos cruzadas.
Diluyente:	Agua.
Método de aplicación recomendado:	Rodillo o pincel.
Secado al tacto (libre de polvo):	20 minutos.
Repintado:	Luego de 4 horas a más.
Curado:	No llenar la pileta antes de los 7 días posteriores a su pintado.
Estabilidad en el envase:	1 año.

**Generalidades:** En piletas nuevas, dejar transcurrir al menos 2 meses para asegurar un adecuado

---

curado de las mismas antes de ser pintadas. Luego hacer un lavado con una solución de Ácido muriático diluido al 10% con agua, dejar actuar 2 horas y enjuagar preferentemente con hidrolavadora. Antes de la aplicación de la Pintura para Piletas Base Acuosa Durekol, realizar el sellado y puente de adherencia mediante una mano de Fijador Sellador para Piletas Durekol. Aplicar dos manos de pintura, la primera diluyéndola con agua en un 25/30% y la restante en un 10%. En el caso de piletas ya pintadas, limpiar toda la superficie con agua y detergente, con un cepillo de cerdas para remover los bronceadores, cremas, etc. Enjuagar con abundante agua para eliminar por completo el detergente. Realizar un lavado con una solución de Ácido muriático diluido al 10% con agua, dejar actuar 2 horas y luego enjuagar con abundante agua. Con esto se neutralizarán las sales (básicas) que se produjeron con el uso de la piqueta y que se fueron depositando en las paredes y pisos del natatorio. En piletas que hayan quedado con agua sucia fuera de temporada, es necesario hacerles un lavado con lavandina diluida al 20% con agua, con el fin de eliminar las colonias de hongos y bacterias que se desarrollaron durante el invierno. Dejar actuar 2 horas y luego enjuagar con abundante agua. Recién luego de los lavados, proceder a lijar la superficie en su totalidad con una lija gruesa. Al finalizar, lavar y enjuagar preferentemente con hidrolavadora. Antes de la aplicación de la Pintura para Piletas Base Acuosa Durekol, realizar el sellado y puente de adherencia mediante una mano de Fijador Sellador para Piletas Durekol,. Aplicar dos manos de pintura diluyéndola con agua en un 10%. La Pintura para Piletas Base acuosa Durekol se aplica a pincel o rodillo en dos manos, dejando secar entre manos. El tiempo de secado puede variar de acuerdo las condiciones climáticas. Su rendimiento oscila entre los 6 -8 m2 por litro.

**Presentación:** En envases de 1 litro, 4 litros, 10 litros y 20 litros.

Más información en <http://www.durekol.com.ar>