Barniz PoliuretÃinico de 1 Componente

Colores: Transparente, se puede entonar con tintas para barniz.



Características: Es un barniz elaborado en base a resinas uretanadas y alquÃdicas modificadas. Debido a su rÃipido secado y gran dureza superficial, Barniz PoliuretÃinico de 1 Componente Durekol estÃi especialmente indicado para el pintado , con fines de protecciÃ³n y decorativos, de objetos de madera que van a permanecer tanto en el interior como en el exterior.

Descripción: Las caracterÃsticas de las resinas utilizadas en su elaboraciÃ³n le confieren a la pelÃcula una elevada dureza acompaÃ±ada de excelente brillo y una notable resistencia a la intemperie, al agua y al desgaste. Todo esto lo hace especialmente indicado para ser utilizado en lÃneas de producciÃ³n de muebles, ataÃºdes, aberturas, etc.

Propiedades:

Tipo de VehÃculo:	Resinas alquÃdicas modificadas.
N.Âº componentes:	1 componente.
Tipo de uso:	Pintado de piezas de madera.
Tipo de acabado:	Brillante.
Peso especÃfico:	0,92/,096 gr/cm3.
Viscosidad:	85-95 segundos Copa Ford N.Âº 4 a 25ÂºC.
Contenido de sÃ³lidos en volÃºmen:	50/52%
Rendimiento teÃ³rico:	6/7 mÂ² por litro.
Espesor de pelÃcula seca recomendado:	40-45 micrones.
N.Âº de manos sugeridas:	2 manos cruzadas.
Diluyente:	Diluyente especial para sintÃ©ticos.
MÃ©todo de aplicaciÃ³n recomendado:	Soplete.
Secado al tacto (libre de polvo):	2 horas.
Repintado:	Luego de 12 horas o mÃis.
Curado:	24 horas.
Estabilidad en el envase:	1 aÃ±o.

Generalidades: Es indispensable que la superficie a barnizar este perfectamente seca y estacionada,

libre de polvo y suciedad. Cuando la superficie es nueva se deberÃi dar una mano de Sellador PM Durekol diluido con Diluyente para NitrosintÃ©ticos en la siguiente proporciÃ³n: 1 parte en volumen de Sellador PM con 1 parte en volumen de diluyente. Como alternativa puede usarse barniz diluido con diluyente para sintÃ©ticos en la siguiente proporciÃ³n: 2 volÃºmenes de barniz con 1 volumen de diluyente. Sobre superficies ya barnizadas se deberÃi lijar y eliminar las partes flojas. Luego de aplicada la primera mano se procederÃi a aplicar la segunda previo lijado con lija fina. Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete. El rendimiento es de aproximadamente 6/7 m2 por litro dependiendo del tipo de madera.

Presentación: En envases de 1 litro, 4 litros y 20 litros, pudiÃ©ndose bajo pedido entregarse en tambores de 200 litros. Se presenta en terminaciÃ³n brillante, satinada o mate.

Más información en **http://www.durekol.com.ar**