Impresión para madera Blanca



Colores: Blanco.

Características: Es un producto elaborado en base a resinas sintéticas y cargas especiales de gran relleno y lijabilidad. Dadas las características de los elementos utilizados en su elaboración cumple con la función de ser un producto de utilización en maderas que tienen la necesidad de disimular defectos en su superficie. Por su rápido secado y ductilidad le permite ser aplicada tanto a soplete como a pincel o rodillo y es especialmente indicada para el pintado en serie de muebles y elementos de madera.

Descripción: Se destaca su excelente poder de relleno, su rápido secado, la posibilidad de ser repintado con cualquier material de 1 componente y también la facilidad de lijado.

Propiedades:

Tipo de Vehículo:	Resinas sintéticas modificadas.
Pigmentación:	Titanio y cargas.
N.º componentes:	1 componente.
Tipo de uso:	Pintado de piezas de madera.
Tipo de acabado:	Mate.
Peso específico:	1,30/1,33 gr/cm3.
Viscosidad:	90 a 100 segundos Copa Ford N.º 4 a 25ºC.
Contenido de sólidos en peso:	65/68%
Rendimiento teórico:	5/6 m² por litro.
Espesor de película seca recomendado:	45-50 micrones.
N.º de manos sugeridas:	2 manos cruzadas.
Diluyente:	Diluyente especial para sintéticos.
Método de aplicación recomendado:	Soplete convencional u otros.
Secado al tacto (libre de polvo):	30 minutos.
Repintado:	24 horas.
Curado:	24 horas.
Estabilidad en el envase:	1 año.

Generalidades: La superficie a pintar deberá estar perfectamente estacionada, limpia y

desengrasada, libre de grasas, ceras y partículas de polvo. La aplicación se realizará por soplete, diluyendo primero la Impresión con Diluyente Especial para Sintéticos hasta llegar a una viscosidad de 21/23 segundos medidos en Copa Ford Nº4 a 25ºC. Luego de la aplicación, se realizará un oreo de 24 horas antes de lijar la superficie para aplicar el Esmalte de terminación. Su rendimiento oscila entre los 5/6m2 por litro y por mano según la superficie.

Presentación: En envases de 1 litro, 4 litros y 20 litros, pudiéndose bajo pedido entregarse en tambores de 200 litros.

Más información en **http://www.durekol.com.ar**