



Fondo de Secado R ipido

Colores: A elecci3n del cliente.

Caracter sticas: Es un producto elaborado en base a resinas alqu dicas modificadas y pigmentos anticorrosivos. Fondo especialmente indicado para ser utilizado en l neas de producci3n en serie o cualquier proceso de pintado donde sea indispensable una gran adherencia y elevada dureza, tanto como fondo de una terminaci3n con Esmalte Secado R ipido o Superdry, o como terminaci3n para el pintado de muebles de cocina, juegos de jard n, aberturas, muebles en general, electrodom sticos, muebles de oficina, estanter as met licas, maquinaria agr cola, etc.



Descripci3n: Dadas las caracter sticas de las resinas utilizadas en su fabricaci3n, este fondo se caracteriza por su dureza superficial, resistencia qu mica y f sica, muy buena adherencia y excelente poder anticorrosivo.

Propiedades:

Tipo de Veh�culo:	Resinas alqu�dicas modificadas.
Pigmentaci3n:	Pigmentos y anticorrosivos.
N.�o componentes:	1 componente.
Tipo de uso:	Fondo anticorrosivo.
Tipo de acabado:	Semimate.
Peso espec�fico:	1,26 gr/cm ³ .
Viscosidad:	70 a 75 segundos Copa Ford N.�o 4 a 25�C.
Contenido de s�lidos en peso:	64%
Rendimiento te3rico:	5/6 m� ² por litro.
Espesor de pel�cula seca recomendado:	40-45 micrones.
N.�o de manos sugeridas:	2 a 3 manos seg�n caudal.
Viscosidad de aplicaci3n recomendada:	22 segundos Copa Ford N.�o 4.
Diluyente:	Diluyente H2.
M�todo de aplicaci3n recomendado:	Soplete convencional u otros.
Secado al tacto (libre de polvo):	20 minutos.
Repintado:	Luego de 30 minutos.
Curado:	12 horas.
Estabilidad en el envase:	1 a�o.

Generalidades: Preparación de la superficie: sobre superficies metálicas ferrosas se deberá desengrasar con solvente o desengrasante adecuado, eliminar todo resto de óxido y fosfatizar. Luego de secado se aplicará Fondo de secado rápido. Pasados unos 30 minutos de aplicado el Fondo, puede aplicarse el Esmalte de terminación. A medida que se permita curar más tiempo el Fondo, el brillo del Esmalte final aumentará. Sobre superficies ya pintadas se deberá eliminar las partes flojas por medio de espátula, cepillo de acero, arenado granallado y se lijara en su totalidad, luego se aplicará el esquema aconsejado.

Presentación: En envases de 1 litro, 4 litros y 20 litros, pudiéndose bajo pedido entregarse en tambores de 200 litros.

Más información en <http://www.durekol.com.ar>