



Látex para Frentes

Colores: Blanco.

Características: Es un látex de alto poder cubritivo elaborado con emulsiones de alta performance y pigmentos seleccionados para obtener óptimos resultados en superficies y estructuras exteriores elaboradas con cemento, yeso, fibrocemento, ladrillos etc. en cuanto a protección y durabilidad. Está especialmente indicado para el pintado de superficies de mampostería en exteriores por su alto poder cubritivo y su absoluta impermeabilidad, lo que le da al sustrato pintado una alta resistencia a la humedad y las inclemencias climáticas.



Descripción: Dadas las características de los elementos utilizados en su elaboración, este producto proporciona una película de acabado mate de excelente durabilidad, gran resistencia al lavado y a la abrasión. Posee además biocidas de alta calidad que le otorgan resistencia a los hongos.

Propiedades:

Tipo de Vehículo:	Resinas acrílicas en emulsión.
Pigmentación:	Dióxido de Titanio y cargas.
N.º componentes:	1 componente.
Tipo de uso:	Pintado de mamposterías exteriores.
Tipo de acabado:	Mate.
Peso específico:	1,35 gr/cm ³ .
Viscosidad:	90-95UK.
Contenido de sólidos en peso:	44%.
Contenido de compuestos orgánicos volátiles:	Menor a 50 gr/litro.
Rendimiento teórico:	5/6 m ² por litro.
Espesor de película seca recomendado:	80-90 micrones.
N.º de manos sugeridas:	2 manos cruzadas.
Diluyente:	Agua.
Método de aplicación recomendado:	Rodillo o pincel.
Secado al tacto (libre de polvo):	20 minutos.
Repintado:	Luego de 2 horas a más.
Curado:	24 horas.
Estabilidad en el envase:	1 año.

Generalidades: La superficie a pintar deberá estar perfectamente limpia, seca y libre de polvillo. Si la superficie muestra manchas de hongos, se deberá lavar con agua lavandina disuelta en agua y luego enjuagar perfectamente. Si existen manchas de grasa, se deberá lavar con agua y detergente hasta eliminarlas, enjuagar perfectamente con agua y dejar secar. En superficies nuevas, dejar transcurrir al menos 3 meses para asegurar un adecuado curado de las mismas antes de ser pintadas o tratar la superficie con una solución de Ácido muriático al 10% en agua. Enjuagar bien y dejar secar 24 horas. Antes de pintar, lijar bien toda la superficie, eliminar el polvo y aplicar una mano de Sellador Fijador Durekol diluido con dos partes de agua. Dejar secar y aplicar una mano de Látex para Frentes diluyéndolo con un 10/15% de agua. Luego aplicar 2 manos más sin diluir. En los casos de repintado, luego de la preparación de la superficie aplicar la primera mano de Látex para Frentes diluyendo 4 partes del mismo con 1 parte de agua. Posteriormente aplicar una mano del mismo sin diluir. Se puede aplicar a pincel o rodillo. Según los casos se llevará a viscosidad con la menor cantidad de agua posible. Se deberá orear 3 horas como mínimo entre mano y mano. Su rendimiento oscila entre los 5-6 m² por litro y por mano según la superficie.

Presentación: En envases de 1 litro, 4 litros, 10 litros y 20 litros.

Más información en <http://www.durekol.com.ar>