Barniz Horneable Top Acrílico

Colores: Transparente.

Características: Es un producto elaborado en base a resinas acrílicas especiales y melamínicas, reticulables por temperatura. Las características de las resinas utilizadas en su elaboración le confieren a este Barniz cualidades especiales de alta performance en cuanto a la adherencia, resistencia a la temperatura y absoluta transparencia, que lo hacen adecuado para el barnizado por alto vacío de ópticas de automotores.



Descripción: Barniz especialmente indicado para el barnizado por metalización por alto vacío de ópticas de automotores. Se destacan entre sus principales características la resistencia al amarillamiento, el mantenimiento del brillo y la transparencia.

Propiedades:

Tipo de Vehículo:	Resinas acrílicas especiales reticuladas con melamina.
N.º componentes:	1 componente.
Tipo de uso:	Pintado de piezas a metalizar.
Tipo de acabado:	Brillante.
Peso específico:	0,96/0,98 gr/cm3.
Viscosidad:	70 a 75 segundos Copa Ford N.º 4 a 25ºC.
Contenido de sólidos en peso:	52%.
Rendimiento teórico:	5/6 m² por litro.
Espesor de película seca recomendado:	35-40 micrones.
N.º de manos sugeridas:	2 manos cruzadas.
Viscosidad de aplicación recomendada:	17 segundos Copa Ford Nº4.
Diluyente:	Diluyente para parábolas.
Método de aplicación recomendado:	Soplete convencional u otros.
Secado al tacto (libre de polvo):	20 minutos.
Repintado:	Luego de 30 minutos a más (wet on wet),.
Curado:	7 minutos a 180ºC.
Estabilidad en el envase:	1 año.

Generalidades: Limpiar la óptica metalizada solamente con aire comprimido, cuidando de no apoyar los dedos o las manos sobre la superficie aluminizada. Previa a su utilización se deberá mezclar perfectamente hasta lograr su uniformidad. Se aplicará a soplete a una viscosidad de 17 segundos en Copa Ford Nº4 a 25ºC, a la que se llegará agregando Diluyente H2. Se aplicará en dos manos cruzadas con un oreo intermedio de 3 a 5 minutos. Luego de aplicada la segunda mano, se dejará orear 5 minutos y se horneará durante 7 minutos a 170/180ºC. No debe mezclarse con ningún tipo de pinturas.

Presentación: En envases de 1 litro, 4 litros y 20 litros, pudiéndose bajo pedido entregarse en tambores de 200 litros.

Más información en **http://www.durekol.com.ar**