Membrana Líquida

Colores: Blanca.



Características: Es un producto plástico formulado a base de resinas sintéticas autorreticulantes por efecto de luz ultravioleta de características especiales que le permiten impermeabilizar techos planos. Posee una elevada elasticidad que forma un escudo protector contra el agua y la humedad, aún a temperaturas extremas. Sus principales características son: total Impermeabilidad, máxima elasticidad en un amplio rango de temperaturas (-15ºC a 60ºC), curado por rayos ultravioletas, otorgándole máxima resistencia al ensuciamiento y ausencia de pegajosidad residual. Su aplicación es rápida y sencilla. Su exclusiva formulación le otorga lavabilidad y excelente resistencia a la abrasión. Conserva su permeabilidad al vapor a través del tiempo sin ampollarse.

Descripción: Dadas las características de los elementos utilizados en su elaboración, este producto proporciona una película de excelente durabilidad, gran resistencia al lavado y a la abrasión. Posee además biocidas de alta calidad que le otorgan resistencia a los hongos.

Propiedades:

Tipo de Vehículo:	Resinas acrílicas puras en emulsión.
Pigmentación:	Dióxido de Titanio y cargas.
N.º componentes:	1 componente.
Tipo de uso:	Impermeabilizado de techos y lozas.
Tipo de acabado:	Satinada.
Peso específico:	1,32 gr/cm3.
Viscosidad:	90-95UK.
Contenido de sólidos en peso:	50%.
Contenido de compuestos orgánicos volátiles:	Menor a 100 gr/litro.
Rendimiento teórico:	1kg/m² final.
Espesor de película seca recomendado:	300 micrones.
N.º de manos sugeridas:	4 manos cruzadas.
Diluyente:	Agua.
Método de aplicación recomendado:	Rodillo o pincel.

Secado al tacto (libre de polvo):	20 minutos.
Repintado:	Luego de 2 horas a más.
Curado:	24 horas.
Estabilidad en el envase:	1 año.

Generalidades: La superficie a pintar deberá estar perfectamente limpia, seca y libre de polvillo. Si la superficie muestra manchas de hongos, se deberá lavar con agua lavandina disuelta en agua y luego enjuagar perfectamente. Si existen manchas de grasa, se deberá lavar con agua y detergente hasta eliminarlas, enjuagar perfectamente con agua y dejar secar. Mezclar hasta conformar un producto homogéneo. En caso de existir grietas y/o juntas deterioradas, se recomienda el uso del Sellador para Grietas Durekol. El producto requiere ser aplicado sobre una base seca, con buen tiempo y con temperaturas superiores a los 5ºC. Aplicar Membrana Líquida Durekol en lugares y en días en los que no haya ráfagas de viento que puedan ensuciar la reciente aplicación antes de que ésta seque. El prodcuto se aplica a pincel o rodillo, formando un film homogéneo y contínuo. Se aplicará en 3 o 4 manos sucesivas dejando secar cada vez, cruzando las manos para formar una trama segura y permitiendo de esta forma que se cree una cubierta impermeable, sólida y continua. La presencia de irregularidades debido a salientes, claraboyas, caños, muros de carga se soluciona fácilmente pintando en vertical hasta 15 cm de altura a modo de zócalo. El tiempo de secado puede variar de acuerdo las condiciones climáticas. Se recomienda una primera mano diluida al 10% con agua y las manos posteriores sin diluir para asegurar el espesor de película necesario. Su rendimiento para lograr la performance óptima es de 1 kg por metro cuadrado en lozas y 1 kg cada 2 metros cuadrados en cubierta metálicas.

Presentación: En envases de 1 litro, 4 litros, 10 litros y 20 litros.

Más información en **http://www.durekol.com.ar**