Techado Impermeabilizante Fibrado

Colores: Blanco.

Características: Es un producto plÃistico formulado a base de resinas sintÃ©ticas autoreticulantes por efecto ultravioleta de caracterÃsticas especiales que le permiten impermeabilizar techos planos. Posee una elevada elasticidad que forma un escudo protector contra el agua y la humedad, aÃºn a temperaturas extremas. Presenta una total impermeabilidad y mÃixima elasticidad en un amplio rango de temperaturas (-15ÂºC a 60ÂºC). Su curado por rayos ultravioletas le otorga mÃixima resistencia al ensuciamiento y ausencia de pegajosidad residual. Su aplicaciÃ³n es rÃipida y sencilla y su exclusiva formulaciÃ³n le otorga lavabilidad y excelente resistencia a la abrasiÃ³n. Conserva su permeabilidad al vapor a travÃ©s del tiempo sin ampollarse.

Descripción: Dadas las caracterÃsticas de los elementos utilizados en su elaboraciÃ³n, este producto proporciona una pelÃcula de excelente durabilidad, gran resistencia al lavado y a la abrasiÃ³n. Posee ademÃis biocidas de alta calidad que le otorgan resistencia a los hongos.

Propiedades:

Tipo de VehÃculo:	Resinas acrÃlicas puras en emulsiÃ³n.
PigmentaciÃ³n:	DiÃ³xido de Titanio, cargas y fibra sintÃ©tica.
N.Âº componentes:	1 componente.
Tipo de uso:	Impermeabilizado de techos y lozas.
Tipo de acabado:	Satinada.
Peso especÃfico:	1,32 gr/cm3.
Viscosidad:	90-95UK.
Contenido de sÃ³lidos en peso:	50%.
Contenido de compuestos orgÃinicos volÃitiles:	Menor a 100 gr/litro.
Rendimiento teÃ³rico:	1kg/2mÂ² final.
Espesor de pelÃcula seca recomendado:	300 micrones.
N.Âº de manos sugeridas:	4 manos cruzadas.
Diluyente:	Agua.
MÃ©todo de aplicaciÃ³n recomendado:	Rodillo o pincel.
Secado al tacto (libre de polvo):	20 minutos.

Repintado:	Luego de 2 horas a mÃis.
Curado:	24 horas.
Estabilidad en el envase:	1 aÃ±o.

Generalidades: La superficie a pintar deberÃi estar perfectamente limpia, seca y libre de polvillo. Si la superficie muestra manchas de hongos, se deberÃi lavar con agua lavandina disuelta en agua y luego enjuagar perfectamente. Si existen manchas de grasa, se deberÃi lavar con agua y detergente hasta eliminarlas, enjuagar perfectamente con agua y dejar secar. Mezclar hasta formar un producto homogÃ©neo. En caso de existir grietas y/o juntas deterioradas se recomienda el uso del Sellador para Grietas Durekol. El Techado Impermeabilizante Fibrado requiere ser aplicado sobre una base seca, con buen tiempo y con temperaturas superiores a los 5ÂºC. Aplicar el producto en lugares y en dÃas en los que no haya rÃifagas de viento que puedan ensuciar la pintura antes de que Ã©sta seque. El Techado Fibrado Blanco Durekol se aplica a pincel o rodillo, formando una membrana armada. Se aplicarÃi en 3 o 4 manos sucesivas dejando secar cada vez, cruzando las manos para formar una trama homogÃ©nea y permitiendo asÃ crear una cubierta impermeable, sÃ³lida y continua. La presencia de irregularidades debido a salientes, claraboyas, caÃ±os, muros de carga, se soluciona fÃicilmente pintando en vertical hasta 15 cm de altura a modo de zÃ³calo. El tiempo de secado puede variar de acuerdo las condiciones climÃiticas. Se recomienda una primera mano diluida al 10% con agua y las manos posteriores sin diluir para asegurar el espesor de pelÃcula necesario. Su rendimiento para lograr la performance Ã³ptima es de 1 kg por cada dos metros cuadrados.

Presentación: En envases de 1 litro, 4 litros, 10 litros y 20 litros.

Más información en **http://www.durekol.com.ar**