



Techado Impermeabilizante Fibrado

Colores: Blanco.

Características: Es un producto plástico formulado a base de resinas sintéticas autoreticulantes por efecto ultravioleta de características especiales que le permiten impermeabilizar techos planos. Posee una elevada elasticidad que forma un escudo protector contra el agua y la humedad, aún a temperaturas extremas. Presenta una total impermeabilidad y máxima elasticidad en un amplio rango de temperaturas (-15°C a 60°C). Su curado por rayos ultravioletas le otorga máxima resistencia al ensuciamiento y ausencia de pegajosidad residual. Su aplicación es rápida y sencilla y su exclusiva formulación le otorga lavabilidad y excelente resistencia a la abrasión. Conserva su permeabilidad al vapor a través del tiempo sin ampollarse.



Descripción: Dadas las características de los elementos utilizados en su elaboración, este producto proporciona una película de excelente durabilidad, gran resistencia al lavado y a la abrasión. Posee además biocidas de alta calidad que le otorgan resistencia a los hongos.

Propiedades:

Tipo de Vehículo:	Resinas acrílicas puras en emulsión.
Pigmentación:	Dióxido de Titanio, cargas y fibra sintética.
N.º componentes:	1 componente.
Tipo de uso:	Impermeabilizado de techos y lozas.
Tipo de acabado:	Satinada.
Peso específico:	1,32 gr/cm ³ .
Viscosidad:	90-95UK.
Contenido de sólidos en peso:	50%.
Contenido de compuestos orgánicos volátiles:	Menor a 100 gr/litro.
Rendimiento teórico:	1kg/2m ² final.
Espesor de película seca recomendado:	300 micrones.
N.º de manos sugeridas:	4 manos cruzadas.
Diluyente:	Agua.
Método de aplicación recomendado:	Rodillo o pincel.
Secado al tacto (libre de polvo):	20 minutos.

Repintado:
Curado:
Estabilidad en el envase:

Luego de 2 horas a más.
24 horas.
1 año.

Generalidades: La superficie a pintar deberá estar perfectamente limpia, seca y libre de polvillo. Si la superficie muestra manchas de hongos, se deberá lavar con agua lavandina disuelta en agua y luego enjuagar perfectamente. Si existen manchas de grasa, se deberá lavar con agua y detergente hasta eliminarlas, enjuagar perfectamente con agua y dejar secar. Mezclar hasta formar un producto homogéneo. En caso de existir grietas y/o juntas deterioradas se recomienda el uso del Sellador para Grietas Durekol. El Techado Impermeabilizante Fibrado requiere ser aplicado sobre una base seca, con buen tiempo y con temperaturas superiores a los 5°C. Aplicar el producto en lugares y en días en los que no haya ráfagas de viento que puedan ensuciar la pintura antes de que ésta seque. El Techado Fibrado Blanco Durekol se aplica a pincel o rodillo, formando una membrana armada. Se aplicará en 3 o 4 manos sucesivas dejando secar cada vez, cruzando las manos para formar una trama homogénea y permitiendo así crear una cubierta impermeable, sólida y continua. La presencia de irregularidades debido a salientes, claraboyas, cables, muros de carga, se soluciona fácilmente pintando en vertical hasta 15 cm de altura a modo de zócalo. El tiempo de secado puede variar de acuerdo las condiciones climáticas. Se recomienda una primera mano diluida al 10% con agua y las manos posteriores sin diluir para asegurar el espesor de película necesario. Su rendimiento para lograr la performance óptima es de 1 kg por cada dos metros cuadrados.

Presentación: En envases de 1 litro, 4 litros, 10 litros y 20 litros.

Más información en <http://www.durekol.com.ar>