Barniz PoliuretÃ¡nico Alto Brillo 2 Componentes

Colores: Transparente.

Características: Es un barniz formulado en base a resinas acrÃlicas hidroxiladas e isocianatos alifÃiticos polifuncionales. Este barniz endurece mediante una reacciÃ³n quÃmica de sus componentes. La pelÃcula que se obtiene presenta las siguientes caracterÃsticas: gran dureza superficial, excelente brillo inicial, excelente conservaciÃ³n del brillo y excelente resistencia al agua, a los productos quÃmicos y a los solventes.

Descripción: Es sumamente apto para cuando se quiere lograr una pintura de excelente resistencia a la intemperie, tanto con fines decorativos como de protecciÃ³n de materiales como madera, especialmente en aquellos casos que tienen que soportar ambientes agresivos o de permanente manipuleo y roces. Aplicable cuando se quiere lograr una mÃ¡xima resistencia a la intemperie y a la luz, protegiendo y realzando la belleza natural de la madera.Tal serÃa el caso de muebles de cocina, aberturas que dan al exterior, juguetes, muebles en general, revestimientos, etc. Esta especialmente indicado para ser utilizado como barniz top para el sistema bicapa.

Propiedades:

Tipo de VehÃculo:	Resinas acrÃlicas hidroxiladas reticulables con isocianatos.
N.Â° componentes:	2 componentes.
Tipo de uso:	Barniz top sistema bicapa.
Tipo de acabado:	Brillante.
Peso especÃfico:	0,96/0,98 gr/cm3.
Viscosidad:	35 a 40 segundos Copa Ford N.Â° 4 a 25Â°C.
Contenido de sÃ³lidos en peso:	58/59%
Rendimiento teÃ³rico:	6/7 mÂ² por litro.
Espesor de pelÃcula seca recomendado:	40-45 micrones.
N.Â° de manos sugeridas:	2 manos cruzadas.
Viscosidad de aplicaciÃ³n recomendada:	20/22 segundos Copa Ford NÂ°4.
Diluyente:	Diluyente universal 2 Cur.
MÃ©todo de aplicaciÃ³n recomendado:	Soplete.
Secado al tacto (libre de polvo):	20 minutos.
Repintado:	

Curado:	Luego de 2 horas a mÃis.
Estabilidad en el envase:	24 horas â□□ total 7 dÃas.
RelaciÃ³n de mezcla:	1 aÃ±o.
	2 partes en volumen de parte A, 1 parte en volumen de parte B.

Generalidades: Para dar el brillo final al sistema bicapa, luego de aplicar todos los recortes con la base color, limpiar con una gasa impregnada la superficie y aplicar el Barniz Alto Brillo en dos manos sucesivas, con un oreo intermedio de 15 minutos. No necesita pulido. El Barniz PoliuretÃinico se presenta en dos componentes: la base o Parte A y el componente B No 1 o Parte B. Previo a su uso, se deberÃi agitar la parte A hasta lograr su perfecta homogeinizaciÃ³n. Antes de aplicar se debe mezclar dos partes en volumen de la Parte A y una parte en volumen de B y dejar reposar durante 10 minutos. Se aplicaran dos manos cruzadas a una viscosidad de 20/22" Copa Ford NÂº4 a 25ÂºC, llegando a esta viscosidad con Diluyente para Poliuretanos. A partir del momento de la mezcla, el producto se irÃi espesando, lo que se corrige por medio del diluyente. En condiciones normales de temperatura, la mezcla permanece Ãºtil por lo menos durante 6 horas (pot life), por lo que se recomienda preparar solamente lo necesario. Con temperaturas inferiores a 10ÂºC no es conveniente su utilizaciÃ³n porque se verÃa retardado su secado. En tal caso recomendamos calefaccionar el ambiente. El rendimiento es de aproximadamente de 6 /7 m2 por litro.

Presentación: En envases de 1 litro y 4 litros la Parte A, y en envases de 2 litros la Parte B.

Más información en **http://www.durekol.com.ar**