



Fondo Sint tico Blanco

Colores: Blanco.

Caracter sticas: Es un producto elaborado en base a resinas sint ticas y cargas especiales de gran relleno y lijabilidad. Se destaca su poder de relleno, su excelente nivelaci3n y tambi n la facilidad de lijado.



Descripci3n: Dadas las caracter sticas de los elementos utilizados en su elaboraci3n, este Fondo es usado en maderas que tienen la necesidad de disimular defectos en su superficie. Su r pido secado y ductilidad le permiten ser aplicado tanto a soplete como a pincel o rodillo y es especialmente indicado para el pintado en serie de muebles y elementos de madera.

Propiedades:

| | |
|---------------------------------------|--|
| Tipo de Veh culo: | Resinas sint ticas. |
| Pigmentaci3n: | Titanios y cargas. |
| N. o componentes: | 1 componente. |
| Tipo de uso: | Pintado de piezas de madera. |
| Tipo de acabado: | Mate. |
| Peso espec fico: | 1,30/1,33 gr/cm3. |
| Viscosidad: | 90 a 100 segundos Copa Ford N. o 4 a 25 C. |
| Contenido de s lidos en peso: | 65/68% |
| Rendimiento te3rico: | 5/6 m 2 por litro. |
| Espesor de pel cula seca recomendado: | 45-50 micrones. |
| N. o de manos sugeridas: | 2 manos cruzadas. |
| Diluyente: | Diluyente especial para sint ticos. |
| M todo de aplicaci3n recomendado: | Soplete convencional u otros. |
| Secado al tacto (libre de polvo): | 30 minutos. |
| Repintado: | 24 horas. |
| Curado: | 24 horas. |
| Estabilidad en el envase: | 1 a o. |

Generalidades: La superficie a pintar deber  estar perfectamente estacionada, limpia y

desengrasada, libre de grasas, ceras y partículas de polvo.

Presentación: En envases de 1 litro, 4 litros y 20 litros, pudiéndose bajo pedido entregarse en tambores de 200 litros.

Más información en <http://www.durekol.com.ar>