ImpresiÃ³n para madera Blanca

Colores: Blanca.

Características: Es un producto elaborado en base a resinas sintÃ©ticas y cargas especiales de gran relleno y lijabilidad. Se destaca su excelente poder de relleno, su rÃ¡pido secado, la posibilidad de ser repintado con cualquier material de 1 componente y tambiÃ©n la facilidad de lijado.

Descripción: Dadas las caracterÃsticas de los elementos utilizados en su elaboraciÃ³n, esta ImpresiÃ³n es usada en maderas que tienen la necesidad de disimular defectos en su superficie. Su rÃ¡pido secado y ductilidad le permiten ser aplicada tanto a soplete como a pincel o rodillo y es especialmente indicada para el pintado en serie de muebles y elementos de madera.

Propiedades:

Tipo de VehÃculo:	Resinas sintÃ©ticas modificadas.
PigmentaciÃ³n:	Titanios y cargas.
N.Âº componentes:	1 componente.
Tipo de uso:	Pintado de piezas de madera.
Tipo de acabado:	Mate.
Peso specÃfico:	1,30/1,33 gr/cm3.
Viscosidad:	90 a 100 segundos Copa Ford N.Âº 4 a 25ÂºC.
Contenido de sÃ³lidos en peso:	65/68%
Rendimiento teÃ³rico:	5/6 mÂ² por litro.
Espesor de pelÃcula seca recomendado:	45-50 micrones.
N.Âº de manos sugeridas:	2 manos cruzadas.
Diluyente:	Diluyente especial para sintÃ©ticos.
MÃ©todo de aplicaciÃ³n recomendado:	Soplete convencional u otros.
Secado al tacto (libre de polvo):	30 minutos.
Repintado:	24 horas.
Curado:	24 horas.
Estabilidad en el envase:	1 aÃ±o.

Generalidades: La superficie a pintar deberÃi estar perfectamente estacionada, limpia y

desengrasada, libre de grasas, ceras y partÃculas de polvo. La aplicaciÃ³n se realizarÃi por soplete, diluyendo primero la ImpresiÃ³n para Madera Blanca con Diluyente Especial para SintÃ©ticos hasta llegar a una viscosidad de 21/23 segundos medidos en Copa Ford NÂº4 a 25ÂºC. Luego de la aplicaciÃ³n, se realizarÃi un oreo de 24 horas antes de lijar la superficie para aplicar el Esmalte de terminaciÃ³n. Su rendimiento oscila entre los 5/6m2 por litro y por mano segÃºn la superficie.

Presentación: En envases de 1 litro, 4 litros y 20 litros, pudiÃ©ndose bajo pedido entregarse en tambores de 200 litros.

Más información en **http://www.durekol.com.ar**