



ImpresiÃ³n para madera Blanca

Colores: Blanca.

Características: Es un producto elaborado en base a resinas sintÃ©ticas y cargas especiales de gran relleno y lijabilidad. Se destaca su excelente poder de relleno, su rÃ¡pido secado, la posibilidad de ser repintado con cualquier material de 1 componente y tambiÃ©n la facilidad de lijado.



Descripci3n: Dadas las caracterÃsticas de los elementos utilizados en su elaboraci3n, esta Impresi3n es usada en maderas que tienen la necesidad de disimular defectos en su superficie. Su rÃ¡pido secado y ductilidad le permiten ser aplicada tanto a soplete como a pincel o rodillo y es especialmente indicada para el pintado en serie de muebles y elementos de madera.

Propiedades:

Tipo de VehÃculo:	Resinas sintÃ©ticas modificadas.
Pigmentaci3n:	Titanios y cargas.
N.Âº componentes:	1 componente.
Tipo de uso:	Pintado de piezas de madera.
Tipo de acabado:	Mate.
Peso especÃfico:	1,30/1,33 gr/cm3.
Viscosidad:	90 a 100 segundos Copa Ford N.Âº 4 a 25Â°C.
Contenido de sÃlidos en peso:	65/68%
Rendimiento teÃrico:	5/6 mÃ² por litro.
Espesor de pelÃcula seca recomendado:	45-50 micrones.
N.Âº de manos sugeridas:	2 manos cruzadas.
Diluyente:	Diluyente especial para sintÃ©ticos.
MÃtodo de aplicaci3n recomendado:	Soplete convencional u otros.
Secado al tacto (libre de polvo):	30 minutos.
Repintado:	24 horas.
Curado:	24 horas.
Estabilidad en el envase:	1 aÃ±o.

Generalidades: La superficie a pintar deberÃa estar perfectamente estacionada, limpia y

desengrasada, libre de grasas, ceras y partículas de polvo. La aplicación se realizará por soplete, diluyendo primero la Impresión para Madera Blanca con Diluyente Especial para Sintéticos hasta llegar a una viscosidad de 21/23 segundos medidos en Copa Ford Nº4 a 25°C. Luego de la aplicación, se realizará un oreo de 24 horas antes de lijar la superficie para aplicar el Esmalte de terminación. Su rendimiento oscila entre los 5/6m² por litro y por mano según la superficie.

Presentación: En envases de 1 litro, 4 litros y 20 litros, pudiéndose bajo pedido entregarse en tambores de 200 litros.

Más información en <http://www.durekol.com.ar>