



Tinta para sellador

Colores: Transparente, coloreada a elección del cliente.

Características: Es un producto elaborado en base a resinas alquídicas modificadas y pigmentos transparentes. Dadas las características de los elementos utilizados en su elaboración, este producto es usado para dar color a selladores para madera o para usar directamente sobre madera para lograr el tono adecuado.



Descripción: Su uso es indicado en el pintado de diversos muebles de madera, ataques, mesas, escaleras, pisos, etc. Todas sus características lo hacen sumamente apto para cuando se quiere lograr un embellecimiento de la madera resaltando sus vetas.

Propiedades:

Tipo de Vehículo:	Resinas alquídicas modificadas.
Pigmentación:	Pigmentos transparentes.
N.º componentes:	1 componente.
Tipo de uso:	Coloreado de maderas.
Tipo de acabado:	Mate.
Peso específico:	0,92/1,05 gr/cm ³ .
Viscosidad:	50 a 60 segundos Copa Ford N.º 4 a 25°C.
Contenido de sólidos en peso:	38/42%
Rendimiento teórico:	5/6 m ² por litro.
Espesor de película seca recomendado:	30-35 micrones.
N.º de manos sugeridas:	4 manos cruzadas.
Viscosidad de aplicación recomendada:	17 segundos Copa Ford N.º 4.
Diluyente:	Thinner Sello de Oro.
Método de aplicación recomendado:	Soplete.
Secado al tacto (libre de polvo):	10 minutos.
Repintado:	Luego de 30 minutos a más.
Curado:	24 horas.
Estabilidad en el envase:	1 hora.

Generalidades: Previa a su utilización, se deberá mezclar perfectamente hasta lograr su

uniformidad. Para aplicar diluido en un Sellador para Madera, agregar entre un 5 y un 10% de Tinta para Sellador. La superficie a sellar deberá estar perfectamente limpia, seca y libre de partículas de polvo. Se debe aplicar a soplete a una viscosidad de 17 segundos en Copa Ford N° 4 a 25°C, a la que se llega utilizando Thinner Sello de Oro. No antes de las dos horas de aplicado se lijar con lija fina y luego se aplicará el barniz. Para aplicar directamente a la madera, diluir en una proporción de 1:1 con Thinner Sello de Oro y aplicar con un muñeco para madera, estirando el producto para homogeneizar y lograr su penetración en las fibras. Luego aplicar el Sellador para Madera y el Barniz para Madera.

Presentación: En envases de 1 litro, 4 litros y 20 litros, pudiéndose bajo pedido entregarse en tambores de 200 litros.

Más información en <http://www.durekol.com.ar>