Barniz Top Antialcohol

Colores: Transparente.

Características: Es un producto elaborado en base a resinas especiales, con alta resistencia al manchado y disoluciÃ³n por alcohol. Las caracterÃsticas de las resinas utilizadas en su elaboraciÃ³n le confieren a la pelÃcula elevada adherencia sobre el metalizado por alto vacÃo, muy alto brillo y sobre todo la hacen muy estable, sin atacar la base de plÃistico.

Descripción: Este barniz tiene como propiedades sobresalientes un excelente brillo y gran adherencia. Cabe resaltar su resistencia al manchado y disoluciÃ³n por medio del alcohol, lo que lo hace especialmente indicado para, por ejemplo, la protecciÃ³n de tapas de envases de perfumes.

Propiedades:

Tipo de VehÃculo:	Resinas especiales.
N.Âº componentes:	1 componente.
Tipo de uso:	Pintado de piezas con metalizado por alto vacÃo.
Tipo de acabado:	Brillante.
Peso especÃfico:	0,88/0,89 gr/cm3.
Viscosidad:	16 a 19 segundos Copa Ford N.Âº 4 a 25ÂºC.
Contenido de sÃ³lidos en peso:	32%
Rendimiento teÃ³rico:	5/6 mÂ² por litro.
Espesor de pelÃcula seca recomendado:	20-25 micrones.
N.Âº de manos sugeridas:	2 manos cruzadas.
Viscosidad de aplicaciÃ³n recomendada:	13 segundos Copa Ford NÂº4.
Diluyente:	Diluyente para Barniz Top Antialcohol.
MÃ©todo de aplicaciÃ³n recomendado:	Soplete.
Secado al tacto (libre de polvo):	2 horas.
Curado:	20 minutos a 55/60ÂºC.
Estabilidad en el envase:	1 aÃ±o.

Generalidades: La superficie a pintar deberÃi estar perfectamente limpia y desengrasada, libre de

aceites y ceras. La aplicaciÃ³n se realizarÃi por medio de un soplete, diluyendo primero el Barniz Top Antialcohol con el diluyente adecuado en una relaciÃ³n de 2:1 en volumen. Luego de la aplicaciÃ³n, se dejarÃi secar al aire o bien se hornearÃi durante 20 minutos a 55/60ÂºC, para lograr su completo secado. No debe mezclarse con ningÃºn tipo de pinturas.

Presentación: En envases de 1 litro, 4 litros y 20 litros, pudiÃ©ndose bajo pedido entregarse en tambores de 200 litros.

Más información en **http://www.durekol.com.ar**