Barniz Top Antialcohol

Colores: Transparente.

Características: Es un producto elaborado en base a resinas especiales, con alta resistencia al manchado y disolución por alcohol. Las características de las resinas utilizadas en su elaboración le confieren a la película elevada adherencia sobre el metalizado por alto vacío, muy alto brillo y sobre todo la hacen muy estable, sin atacar la base de plástico.



Descripción: Este barniz tiene como propiedades sobresalientes un excelente brillo y gran adherencia. Cabe resaltar su resistencia al manchado y disolución por medio del alcohol, lo que lo hace especialmente indicado para, por ejemplo, la protección de tapas de envases de perfumes.

Propiedades:

Tipo de Vehículo:	Resinas especiales.
N.º componentes:	1 componente.
Tipo de uso:	Pintado de piezas con metalizado por alto vacío.
Tipo de acabado:	Brillante.
Peso específico:	0,88/0,89 gr/cm3.
Viscosidad:	16 a 19 segundos Copa Ford N.º 4 a 25ºC.
Contenido de sólidos en peso:	32%
Rendimiento teórico:	5/6 m² por litro.
Espesor de película seca recomendado:	20-25 micrones.
N.º de manos sugeridas:	2 manos cruzadas.
Viscosidad de aplicación recomendada:	13 segundos Copa Ford Nº4.
Diluyente:	Diluyente para Barniz Top Antialcohol.
Método de aplicación recomendado:	Soplete.
Secado al tacto (libre de polvo):	2 horas.
Curado:	20 minutos a 55/60ºC.
Estabilidad en el envase:	1 año.

Generalidades: La superficie a pintar deberá estar perfectamente limpia y desengrasada, libre de

aceites y ceras. La aplicación se realizará por medio de un soplete, diluyendo primero el Barniz Top Antialcohol con el diluyente adecuado en una relación de 2:1 en volumen. Luego de la aplicación, se dejará secar al aire o bien se horneará durante 20 minutos a 55/60ºC, para lograr su completo secado. No debe mezclarse con ningún tipo de pinturas.

Presentación: En envases de 1 litro, 4 litros y 20 litros, pudiéndose bajo pedido entregarse en tambores de 200 litros.

Más información en **http://www.durekol.com.ar**