Primer para Polipropileno

Colores: Transparente.

Características: Es un producto formulado en base a resinas especiales de gran adherencia sobre plÃisticos, en particular sobre polipropileno. Dadas las caracterÃsticas de los elementos utilizados en su elaboraciÃ³n, este primer vence la enorme dificultad que presenta el polipropileno para su pintado, generando la adherencia necesaria para la protecciÃ³n y embellecimiento del mismo, evitando caer en tratamientos invasivos y peligrosos como el ionizado, flameado o tratamiento Ãicido.

Descripción: Se destaca su excelente versatilidad, ya que ademÃis de la facilidad de aplicaciÃ³n, se suma su rapidez de secado. Soporta esquemas con Lacas AcrÃlicas, Base Bicapa AR protegidas con Barniz PoliuretÃinico AB e incluso Esmaltes PoliuretÃinicos como pinturas de terminaciÃ³n.

Propiedades:

Tipo de VehÃculo:	Resinas especiales.
N.Âº componentes:	1 componentes.
Tipo de uso:	Primer adherente para polipropileno.
Peso specÃfico:	0,87 gr/cm3.
Viscosidad:	11 a 12 segundos Copa Ford N.Âº 4 a 25ÂºC.
Contenido de sÃ³lidos en peso:	7%
Rendimiento teÃ³rico:	12 mÂ² por litro.
Espesor de pelÃcula seca recomendado:	5-10 micrones.
N.Âº de manos sugeridas:	1 mano.
Viscosidad de aplicaciÃ³n recomendada:	Como se presenta.
MÃ©todo de aplicaciÃ³n recomendado:	Soplete convencional u otros.
Secado al tacto (libre de polvo):	10 minutos.
Repintado:	Luego de 10 minutos.
Curado:	1 hora.
Estabilidad en el envase:	1 aÃ±o.

Generalidades: La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasas y ceras. Los pasos a seguir para

su aplicaciÃ³n serÃin: desengrasar (preferentemente en fase vapor), aplicar el Primer para Polipropileno en una mano cruzada, sin necesidad de oreo inmediato. El espesor de capa del primer deberÃi rondar los 5 a 10 micrones. Luego dejar orear entre 10 y 15 minutos a temperatura ambiente y posteriormente aplicar la pintura de terminaciÃ³n.

Presentación: En envases de 1 litro, 4 litros y 20 litros, pudiÃ©ndose bajo pedido entregarse en tambores de 200 litros.

Más información en **http://www.durekol.com.ar**