Primer para Polipropileno

Colores: Transparente.



Características: Es un producto formulado en base a resinas especiales de gran adherencia sobre plásticos, en particular sobre polipropileno. Dadas las características de los elementos utilizados en su elaboración, este primer vence la enorme dificultad que presenta el polipropileno para su pintado, generando la adherencia necesaria para la protección y embellecimiento del mismo, evitando caer en tratamientos invasivos y peligrosos como el ionizado, flameado o tratamiento ácido.

Descripción: Se destaca su excelente versatilidad, ya que además de la facilidad de aplicación, se suma su rapidez de secado. Soporta esquemas con Lacas Acrílicas, Base Bicapa AR protegidas con Barniz Poliuretánico AB e incluso Esmaltes Poliuretánicos como pinturas de terminación.

Propiedades:

Tipo de Vehículo:	Resinas especiales.
N.º componentes:	1 componentes.
Tipo de uso:	Primer adherente para polipropileno.
Peso específico:	0,87 gr/cm3.
Viscosidad:	11 a 12 segundos Copa Ford N.º 4 a 25ºC.
Contenido de sólidos en peso:	7%
Rendimiento teórico:	12 m² por litro.
Espesor de película seca recomendado:	5-10 micrones.
N.º de manos sugeridas:	1 mano.
Viscosidad de aplicación recomendada:	Como se presenta.
Método de aplicación recomendado:	Soplete convencional u otros.
Secado al tacto (libre de polvo):	10 minutos.
Repintado:	Luego de 10 minutos.
Curado:	1 hora.
Estabilidad en el envase:	1 año.

Generalidades: La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasas y ceras. Los pasos a seguir para

su aplicación serán: desengrasar (preferentemente en fase vapor), aplicar el Primer para Polipropileno en una mano cruzada, sin necesidad de oreo inmediato. El espesor de capa del primer deberá rondar los 5 a 10 micrones. Luego dejar orear entre 10 y 15 minutos a temperatura ambiente y posteriormente aplicar la pintura de terminación.

Presentación: En envases de 1 litro, 4 litros y 20 litros, pudiéndose bajo pedido entregarse en tambores de 200 litros.

Más información en **http://www.durekol.com.ar**